



alltek-austria Ernst Steinprinz GmbH

Fabrikation von bauchemischen Produkten, 3100 St. Pölten
Tel: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 • Fax: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 - 13
E-Mail: labor@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

ALLSIL GRUND

Werkstoff: lösungsmittelfreie Spezialgrundierung auf Emulsionsbasis, wasserverdünnbar, für aussen und innen.

Eigenschaften: Hochwertige Grundierung – mit Tiefenwirkung auf stark saugenden Untergründen. Allsil Grund ist wetterfest, wasserdampfdurchlässig.

Verwendung: Zur Verfestigung und Regulierung der Saugkraft des Untergrundes mit Tiefenwirkung. Verwendbar auf Alt- und Neuputz, Gasbeton, Beton, Holz, Gipskartonplatten, Sichtmauerwerk, etc.

Verarbeitung: Zu sanierende oder kreidende Untergründe gut abbürsten und lockere, nicht tragfähige Anstriche entfernen. 1:1 mit Wasser verdünnen und mit Bürste, Roller oder Spritzgerät gut in den Untergrund einarbeiten.

Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Farbton: milchig, leichtpigmentiert.

Verbrauch: Hängt von der Saugkraft des Untergrundes ab, 8 -10 m²/kg als Mittelwert.

Trockenzeit: 1 – 3 Stunden, durchgehärtet nach 12 Stunden.

Gebindegrößen: 1l, 5l, 10l

Reinigung der Werkzeuge: Pinsel und Arbeitsgeräte sofort nach Arbeitsende mit Wasser reinigen. Eintrocknete Produktreste lassen sich nur mehr mit Abbeizmittel oder mechanisch entfernen.

Lösungsmittelverordnung: Unterkategorie h:
Verfestigende Grundbeschichtungsstoffe.
Erlaubter VOC Gehalt lt LMV 2010 30 g/l.
Tatsächlicher VOC Gehalt < 1 g/l

Lagerung und Entsorgung: Lagerung kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben, nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguss oder WC entsorgen.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt



alltek-austria Ernst Steinprinz GmbH

Fabrikation von bauchemischen Produkten, 3100 St. Pölten
Tel: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 • Fax: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 - 13
E-Mail: labord@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

Allsil Grund fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

Stand 06.2018