



alltek-austria Ernst Steinprinz GmbH

Fabrikation von bauchemischen Produkten, 3100 St. Pölten
Tel: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 • Fax: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 - 13
E-Mail: labor@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

AQUATEK

Werkstoff: Mineralisches Anstrichpulver auf Weißzementbasis mit Dispersionszusatz, matt aufrocknend, atmungsaktiv, feuchtigkeitsbeständig, alkalifest und UV – beständig und konservierungsmittelfrei.

Verwendung: Für Neu- und Altputze, nass oder trocken, Beton, Ziegel, Heraklith und sonstige Bauelemente im Außen- und Innenbereich.

Anwendung: Besonders geeignet in Kellereien, Brauereien, Molkereien, Bäckereien, Küchen, Bäder, etc.

Verarbeitung: Aquatek mit Wasser im Verhältnis von ca. 10 Teilen Pulver und 7 Teilen Wasser mischen, am besten mit einer Bohrmaschine durchrühren, 10 Min. stehen lassen und noch einmal durchrühren. Der Untergrund muss stets tragfähig, fettfrei und frei von losen Teilen sein. Stark saugende Flächen mit PCL Tiefengrund oder PCL Tiefengrund feindispers festigen. Alte Leimfarbenanstriche restlos entfernen. Aquatek ist zum Streichen und Rollen geeignet.

Vorsicht beim Anrühren und Verarbeiten der Farbe. Augen- und Hautkontakt vermeiden, Schutzbrille und Schutzhandschuhe verwenden.

ACHTUNG: Fertig gemischte Farbe innerhalb von 4 – 6 Stunden verarbeiten, beim Nachdicken **NICHT** mit Wasser verdünnen!!!
Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Verbrauch: 150 – 200 g/m² abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes.

Trockenzeit: je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit 2 – 4 Stunden, überstreichbar nach ca. 6 Stunden, nach ca. 28 Tagen ausgehärtet.

Gebindegrößen: 6 und 25 kg

Lagerung: kühl und trocken, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten. Produkt härtet mit Luftfeuchtigkeit aus.

Abtönen: Mit Alltek Vollton- und Abtönfarben (nur für Silikatfarben geeignete verwenden), eingeschränkte Farbuaswahl.

Für weitere Beratung steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.



alltek-austria Ernst Steinprinz GmbH

Fabrikation von bauchemischen Produkten, 3100 St. Pölten
Tel: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 • Fax: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 - 13
E-Mail: labor@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

Sicherheitshinweise:

Enthält Weißzement

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H335: Kann die Atemwege reizen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.

P305+P351+P338+P310: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P302+P352+P333+P313: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P261+P304+P340+P312: Einatmen von Staub vermeiden. BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, in der sie leicht atmet. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P501: Inhalt/Behälter zu geeigneten Abfallsammelpunkten bringen.

Entsorgung:

Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

Aquatek fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Farben sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

Stand: 08.2017