



alltek-austria Ernst Steinprinz GmbH

Fabrikation von bauchemischen Produkten, 3100 St. Pölten
Tel: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 • Fax: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 - 13
E-Mail: labor@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

PCL GLANZLACK

Werkstoff: Wasserfester, lösungsmittelfreier Kunststoffdispersionslack auf Copolymerbasis. Atmungsfähig, wasserverdünnbar und nicht gilbend.

Verwendung: Wasch- und scheuerfeste glänzende Anstriche im Außen- und Innenbereich, für stark beanspruchte Wandflächen (Garage, Küche, Gänge, Schalterbereiche).

Verarbeitung: Untergrund muss fett-, staubfrei, trocken und tragfähig sein.
Grundanstrich: PCL Glanzlack maximal 20% mit Wasser verdünnt.
Deckenanstrich: mit PCL Glanzlack maximal 5% mit Wasser verdünnt.
Bei Letztanstrich auf PCL für außen und innen, Alltek Profideck und Alltek Dispersion Innen kann der Grundanstrich entfallen.

Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Farbton: farblos

Verbrauch: ca. 200 g/m²/Anstrich. Es wird empfohlen zur Ermittlung des genauen Verbrauches einen Probeanstrich zu machen.

Reinigung der Werkzeuge: Pinsel und Arbeitsgeräte sofort nach Arbeitsende mit Wasser reinigen. Eingetrocknete Produktreste lassen sich nur mehr mit Abbeizmittel oder mechanisch entfernen.

Unterkategorie b: glänzende Beschichtungsstoffe für Innenwände u. –decken
Erlaubter VOC Gehalt lt LMV 2010 100g/l
Tatsächlicher VOC Gehalt < 1g/l

Lösungsmittelverordnung: Unterkategorie b:
glänzende Beschichtungsstoffe für Innenwände u. –decken
Erlaubter VOC Gehalt lt LMV 2010 100g/l
Tatsächlicher VOC Gehalt < 1g/l

Lagerung und Entsorgung: Lagerung kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben, nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguss oder WC entsorgen.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt



alltek-austria Ernst Steinprinz GmbH

Fabrikation von bauchemischen Produkten, 3100 St. Pölten
Tel: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 • Fax: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 - 13
E-Mail: labor@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

PCL Glanzlack fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

Stand 06.2018