



alltek-austria Ernst Steinprinz GmbH

Fabrikation von bauchemischen Produkten, 3100 St. Pölten  
Tel: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 • Fax: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 - 13  
E-Mail: labor@alltek-austria.at

## TECHNISCHE INFORMATION

---

### **PCL TIEFENGRUND WEISS**

**Werkstoff:** Lösungsmittel-, weichmacherfreie und biozidfreie\*, pigmentierte Spezialgrundierung auf Polyacrylatbasis, wasserverdünnbar, für außen und innen.

\*ausgenommen Topfkonservierung

**Eigenschaften:** Lösungsmittelfreier, weiss pigmentierter Voranstrich zum Egalisieren von Farbtonunterschieden des Untergrundes. PCL Tiefengrund Weiß ist wetterfest und wasserdampfdurchlässig.

**Verwendung:** Zur Verfestigung und Regulierung der Saugkraft des Untergrundes. Verwendbar auf Alt- und Neuputz, Gasbeton, Beton, Holz, Gipskartonplatten, Sichtmauerwerk, etc. Auch für Renovierungsarbeiten, bei denen ein weißer Untergrund erforderlich ist, z.B. durchscheinende Tapeten.

**Verarbeitung:** Zu sanierende oder k Reidende Untergründe gut abbürsten und lockere, nicht tragfähige Anstriche entfernen. PCL Tiefengrund Weiß ist verbrauchsfertig eingestellt, kann aber je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Wasser verdünnt werden und mit Bürste, Roller oder Spritzgerät verarbeitet werden. Gut in den Untergrund einarbeiten. Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

**Farbton:** weiß pigmentiert.

**Verbrauch:** Hängt sehr von der Saugkraft des Untergrundes ab, 6 - 8 m<sup>2</sup>/l als Mittelwert. Richtwerte ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln.

**Trockenzeit:** 1 - 3 Stunden, durchgehärtet nach 12 Stunden.

**Spez. Gewicht:** ca.1,4 g/ml

**Reinigung der Werkzeuge:** Pinsel und Arbeitsgeräte sofort nach Arbeitsende mit Wasser reinigen. Eintrocknete Produktreste lassen sich nur mehr mit Abbeizmittel oder mechanisch entfernen.

**Lösungsmittelverordnung:** Unterkategorie h:  
Verfestigende Grundbeschichtungsstoffe.  
Erlaubter VOC Gehalt lt. LMV 2010: 30 g/l.  
Tatsächlicher VOC Gehalt: < 0,5 g/l

**Lagerung und Entsorgung:** Lagerung kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben, nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguss oder WC entsorgen.



**alltek-austria Ernst Steinprinz GmbH**

Fabrikation von bauchemischen Produkten, 3100 St. Pölten  
Tel: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 • Fax: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 - 13  
E-Mail: [labor@alltek-austria.at](mailto:labor@alltek-austria.at)

## **TECHNISCHE INFORMATION**

---

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

Alltek Tiefengrund Weiß fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

Stand 06.2018