



alltek-austria Ernst Steinprinz GmbH

Fabrikation von bauchemischen Produkten, 3100 St. Pölten
Tel: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 • Fax: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 - 13
E-Mail: labor@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

ALLTEK RAUHFASERFARBE

Werkstoff: Dispersionsfarbe auf copolymerer Bindemittelbasis mit Rauhfasereffekt, wasserverdünnbar, matt auf Trocknend, wasserdampfdurchlässig, waschbar. Geeignet zum Rollen und Spritzen. Nicht geeignet für Airless!

Verwendung: Zur rationellen Beschichtung von Innenflächen mit Rauhfasereffekt.

Verarbeitung: Untergrund muss trocken, fettfrei und tragfähig sein. Stark saugende Putze mit PCL Sperr- und Tiefengrund festigen, lose und mürbe Putze entfernen bzw. erneuern. Alte Leimfarben restlos entfernen. Rauhfaserfarbe mit kurzhaarigem Lammfellroller oder Spritzgerät auftragen. Zur Erzielung gleichmäßiger Flächen wird ein Grundanstrich mit Innendispersion empfohlen. Ecken und Kanten mit Pinsel satt einstreichen und nachstufen. Der 1. Anstrich ist je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit max. 15% Wasser zu verdünnen, der 2. Anstrich wird mit max. 10% verdünnt.

Nicht unter plus +5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Farbton: weiß

Abtönen: Mit Alltek Vollton- und Abtönfarben

Verbrauch: Je nach Verdünnung und Saugfähigkeit des Untergrundes und je nach Applikation ca. 300 - 800 g/m² pro Anstrich. Es wird empfohlen den genauen Verbrauch durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

Trockenzeit: Je nach Witterung ca. 6 Stunden

Reinigung der Werkzeuge: Pinsel und Arbeitsgeräte sofort nach Arbeitsende mit Wasser reinigen. Einge trocknete Farbreste lassen sich nur mehr mit Abbeizmittel oder mechanisch entfernen.

Lösungsmittelverordnung: Unterkategorie a:
Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände und -decken
Erlaubter VOC Gehalt lt LMV 2010: 30 g/l
Tatsächlicher VOC Gehalt: <5 g/l

Lagerung und Entsorgung: Lagerung kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge trocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben, nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguss oder WC entsorgen.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt



alltek-austria Ernst Steinprinz GmbH

Fabrikation von bauchemischen Produkten, 3100 St. Pölten
Tel: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 • Fax: 0043 (0) 27 42 / 88 11 77 - 13
E-Mail: labor@alltek-austria.at

TECHNISCHE INFORMATION

Alltek Rauhfaserfarbe fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

Stand 08.2018